

Baumit Ceramic

Jedinečné řešení pro váš projekt



Certifikovaný zateplovací systém
s keramickým nebo kamenným obkladem

S fasádním systémem **Baumit Ceramic** získáte odolnou a **nestárnoucí** fasádu **na celý život**

Vybírat můžete z mnoha typů povrchových úprav, které jsou vhodné jak pro moderní stavby, tak pro tradiční architekturu.

Systém Baumit Ceramic dodá fasádě vysoce dekorativní vzhled a zajišťí vysokou odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Cihlové pásy, keramika, obklady z přírodního kamene – neexistují téměř žádné limity pro tvořivost.

Tento zateplovací systém je certifikovaný dle EAD 040287-00-0404 a předpokládá použití fasádního polystyrenu nebo minerálních desek s kolmým vláknem, lepených lepicí stěrkou Baumit StarContact. Tento typ povrchové úpravy je vhodný pro trvanlivé řešení povrchu nebo pro zvýraznění některých částí domu.



NOVINKA

Baumit CeramicFix

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí, určené pro tenkovrstvé lepení keramických obkladů, klinkerových pásů a přírodního kamene na fasády. Je součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.



- Flexibilní s nulovým skluzem
- Výborná zpracovatelnost
- Na těžké obklady a pásy

Baumit Ceramic F

Voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásů a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součást zateplovacího systému Baumit Ceramic.



- Pro nasákové i nenasákové obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Barevná škála spárovacích hmot Baumit Ceramic F doladí kompletní vzhled fasád.



Extra white



Beige white




Grey white




Sand



Cement grey




Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black



SKLADBA JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ

1	Podklad	zdivo, monolitický a prefabrikovaný beton
2	Izolant	EPS-F (40–300 mm), MW-L (50–300 mm)
3	Lepicí a stěrková hmota	Baumit StarContact
4	Výztuž	Baumit CeramicTex 1x
5	Kotvení izolantu	Baumit S / Baumit Speed
6	Lepicí hmota	Baumit CeramicFix
7	Povrchová úprava	keramické obklady, klinker pásy a obklady z přírodního kamene dle parametrů tabulce ETA, Annex 2 ^{*2)}
8	Spárovací hmota	Baumit Ceramic F

POŽADAVKY NA SAMOTNÉ OBKLADOVÉ PRVKY

Vlastnost	Norma	Klinkerové pásy		Keramické obkladačky		Přírodní kámen	
Typ	EN 14411 EN 1469 EN 771-1	Tažené nebo lisované / řezané		Tažené nebo lisované		Pískovec	Žula
Označení	EN 14411	Alb, Blb, Alla, Blla, AlIb, BlIb, AlII, BlII	Ala, Bla	Alb, Blb, Alla, Blla, AlIb, BlIb, AlII, BlII	Ala, Bla	-	-
Tloušťka (mm)	-	6-25		6-15		10-20	
Délka (mm)		≤ 600		≤ 600		≤ 1200	
Výška (mm)		≤ 90		≤ 600		≤ 600	
Nasákavost (%)	EN ISO 10545-3 (keramika) EN 1936 (kámen)	0,5-25	≤ 0,5	0,5-13,8	≤ 0,5	≤ 5,7	≤ 0,5
Objemová hmotnost (kg/m³)		≤ 2900		≤ 2900		≤ 2900	
Plošná hmotnost (kg/m²)		20-35		20-30		25-50	
Pórovitost (%)		-		-		≤ 10,6	
Reakce na oheň		A1 (< 1 % organických částic)					
Faktor difuzního odporu μ		≤ 10000		≤ 10000		≤ 10000	
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/(m K))		< 2,8		< 2,8		< 2,8	

System Baumit Ceramic



Designový obklad na zateplení: trend, který **zahřeje i inspiruje**



Systém Baumit Ceramic dodá fasádě vysoce dekorativní vzhled a zajistí vysokou odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene - neexistují téměř žádné limity pro tvořivost.

- Individuální vzhled fasády
- Vysoká odolnost a trvanlivost
- Estetika a nadčasový design