

Zpracování**Míchání:**

Baumit BetoProtect zamíchat v čisté chladné vodě vhodným pomaluběžným míchadlem do homogenní hmoty bez žmolků (doba míchání cca 3 min.) Do již tuhnutího materiálu nelze přimíchávat další množství vody. Nepřidávat žádné další materiály (např. nemrzoucí anebo urychlující přísady).

Poměr míchání:

cca 0,44 l vody na 2 kg Baumit BetoProtect

Použití:

Baumit BetoProtect nanášet štětcem ve dvou vrstvách na předem připravenou výztuž, zbavenou rzi. Před nanášením druhé vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 6 hodin. Celková vrstva musí být min. 1 mm.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.