



Baumit Baumacol PremiumFuge

Spárovací hmota pro obklady a dlažby

Benefity

- 24 barevných odstínů vč. odstínů sytých
- Pro tloušťky 1-8 mm
- Certifikované řešení pro balkóny a lodžie



Výrobek

Průmyslově vyráběná suchá flexibilní, hydraulicky tuhnoucí cementová spárovací hmota, odolná vodě a mrazu. Flexibilní, se sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností. Třídy CG2 WA dle EN 13888.

Složení

Hydraulické pojivo, minerální plniva, pigmenty, přísady.

Vlastnosti

Průmyslově vyráběná suchá flexibilní, hydraulicky tuhnoucí cementová spárovací hmota, odolná vodě a mrazu. Pružná, vysoce otěruvzdorná. Snížená absorpce vody snižuje riziko barevných skvrn.

Použití

Pro interiéry a exteriéry. Ke spárování obkládaček, dlaždic, slinuté keramiky, mozaiky, desek z přírodního kamene apod. se šířkou spáry 1-8 mm. Rovněž do oblastí se zvýšeným namáháním, např. pro podlahové vytápění, ve vlhkých prostorách, na balkónech a terasách.

Technické údaje

Produkt	
Pochůznost:	cca po 24 hod
Barva:	24 barevných odstínů
Klasifikace:	CG 2WA
Min. šířka spáry:	1 mm
Max. šířka spáry:	8 mm
Norma:	dle EN 13 888

Varianta(y)	2kg	5 kg	20 kg
Spotřeba	cca 0.5 kg/m ² - 0.9 kg/m ² (podle formátu) /*	cca 0.5 kg/m ² - 0.9 kg/m ² (podle formátu) /*	cca 0.5 kg/m ² - 0.9 kg/m ² (podle formátu) /*
Potřeba vody	cca 0.21 l/kg - 0.24 l/kg suché směsi	cca 0.21 l/kg - 0.24 l/kg suché směsi	cca 0.21 l/kg - 0.24 l/kg suché směsi

Doba zpracovatelnosti:

cca 2 hodiny

Doba odležení:

cca 5 minut

* U obkladových prvků menších rozměrů a větších tloušťek (např. Klinker pásy) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její praktické ověření zkouškou. Orientační hodnoty spotřeby v závislosti na rozměrech obkladových/dlažebních prvků a šířce spáry jsou uvedeny v přehledné tabulce v Technologickém předpis Baumit Baumacol - systém lepení obkladů adlažeb, www.baumit.cz. Hodnoty spotřeb stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.



Způsob dodání	2 kg kbelík, 168 kbelíků/pal. = 336 kg 5 kg kbelík, 90 kbelíků/pal. = 450 kg 20 kg box, 32 boxů/pal. = 640 kg
Skladování	V suchu, na dřevěném roštu, v uzavřeném originálním balení: kbelíky a box 36 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
Bezpečnost pokyny	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz , anebo na vyžádání u výrobce.
Podklad	Lepicí malta pod obkladem, nebo dlažbou musí být dostatečně vyschlá. Nevhodné použití pro kyselinovzdorné spárování, utěšňování dilatačních spár, na dřevěné a kovové podklady, do bazénů nebo vodních nádrží. Doporučené nářadí: Pomaluběžné elektrické mísidlo, zednická lžíce, gumová spárovací stěrka, pěnová spárovací houba, kbelík na vodu.
Příprava podkladu	Ze spár odstranit zbytky lepidla, nečistot, prachu a případných jiných separačních vrstev.
Zpracování	Míchání: Baumit Baumacol PremiumFuge zamíchat elektrickým pomaluběžným mísidlem s předepsaným množstvím záměsové vody do homogenní hmoty, bel žmolků a hrudek. Doba míchání cca. 3 min. Po cca 5 minutách odležení opětovně krátce promíchat. Nanášení: Do spár nanášet vhodnou gumovou stěrkou, úhlopříčně k jejich směru. Po zavadnutí hmoty, tj. po cca 5–15 min (dle teplotních podmínek) provést očištění spár pěnovou houbou důkladně vymytou v čisté vodě, opět v úhlopříčném směru. Dbejte na to, aby spára byla dostatečně vyplněna spárovací maltou. Po zaschnutí, odstraňte zbytky cementového šlemu čistou vlhkou houbou. Povrch chraňte po dobu 24 hodin před mechanickým zatížením. Spárovací hmota musí být před čištěním pěnovou houbou dostatečně zaschlá. Předejde se tak nežádoucím barevným skvrnám, způsobených vymytím pigmentu ze spárovací hmoty. Jednotnou barevnost spáry v ploše lze zajistit pouze výrobkem shodné šarže.
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje provedenou aplikaci chránit vhodným způsobem. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty prodlužují tuhnutí, vysoké teploty, nepříznivě urychlují tuhnutí a tvrdnutí. Nepřimíchávat žádné další materiály, nezpracovávat již tuhnoucí hmotu. Množství spárovací hmoty potřebné pro jeden objekt se doporučuje pro snížení rizika barevných nerovnoměrností zadávat v rámci jedné objednávky. V případě zpracování různých šarží je nutné jejich vzájemné smíchání. Dodržovat platné normy, zpracovatelské směrnice, technický list výrobku a Technologický předpis Baumit Baumacol. U obkladových prvků menších rozměrů a větších tlouštěk (např. Klinker pásy) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její praktické ověření zkouškou. Orientační hodnoty spotřeby v závislosti na rozměrech obkladových/dlažebních prvků a šířce spáry jsou uvedeny v přehledné tabulce v Technologickém předpis Baumit Baumacol – systém lepení obkladů a dlažeb, www.baumit.cz . Hodnoty spotřeb stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.