



Baumit Baumacol Proof Gel

Gelová hydroizolace s rychlým schnutím určená pro interiér

Benefity

- Skvělá zpracovatelnost
- Rychlé vysychání
- Vysoká vydatnost



Výrobek

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, bez obsahu rozpouštědel.

Složení

Na bázi styren-butadienu, bez obsahu rozpouštědel

Vlastnosti

Jednosložková vysoce elastická těsnící tekutá fólie, s tixotropní konzistencí, Okamžitě zpracovatelná válečkem, štětcem nebo stěrkou. Díky gelové konzistenci je umožněno nanášení homogenní a rovnoměrných vrstev, vyztužených již po 3-4 hodinách po aplikaci. Součástí balení je také zvláště balený pigment, určený pro zamíchání směsi pro první vrstvu.

Použití

K provádění bezesparých hydroizolací proti netlakové vodě přímo pod keramické obklady např. ve sprchových koutech, koupelnách, kuchyních atp. Pro použití v interiéru.

Technické údaje

Produkt	
Hodnota pH:	8.5

Varianta(y)	balení 7 kg	balení 25 kg
Vydatnost	cca 7 m ² /kbelík	cca 25 m ² /kbelík
Spotřeba	cca 1 - 1.1 kg/m ²	cca 1 - 1.1 kg/m ²

Barva	žlutá
Pigment k probarvení první vrstvy	černý
Lepení obkladů, dlažeb (0,5 mm vrstva)(v závislosti na nasákavost podkladu, při teplotě +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu max. 60 %)	po cca 3 - 4 hodinách
Doba schnutí 1. vrstvy	cca 45 min.
Doba schnutí 2. vrstvy	cca 2-3 hodiny
Teplota zpracování	+5 °C až +25 °C
Přemostění trhlin	≤ 0,75 mm
Viskozita	13.000 mPa·s
Hustota	73 %
Vodotěsnost (podle EN 14891)	7 dní 1,5 bar
Minimální tloušťka suché vrstvy	0,5 mm
Doporučená tloušťka mokré vrstvy	0,8 mm
Norma	ETA-08/250 / EN 14891

Způsob dodání	kelík 7 kg, 60 kelíků/ pal. = 420 kg kelík 25 kg, 24 kelíků/ pal. = 600 kg
Skladování	V suchu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném originálním balení 12 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
Bezpečnostní pokyny	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz , anebo na vyžádání u výrobce.
Podklad	Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, nezmrzlý, tvarově stabilní, zbavený prachu, mastnoty, uvolňujících se částic anebo výkvětů. Musí odpovídat aktuálně platným normám. Vhodné podklady: ■ běžné minerální podklady ■ beton ■ cementové a sádrové potěry anebo stěrky ■ vyztužené omítky na cementové, vápenocementové i sádrové bázi ■ pórobeton Nevhodné použití: ■ při zatížení tlakovou vodou ■ hydroizolace bazénů, jímek na vodu ■ v exteriéru – např. balkony, terasy
Příprava podkladu	Podklad dle vlastností ošetřit základním nátěrem, Baumit SuperPrimer, Baumit Grund. V předstihu ověřit vyztuženost podkladu a provést zkoušku zpracování.
Zpracování	Před použitím lehce rozmíchat, neředit, nanášet přímo z kelíku celoplošně a rovnoměrně ve dvou samostatných, křížem prováděných vrstvách. Každá vrstva musí zaschnout. Mezi vrstvami dodržet potřebný čas k odvětrání, cca 1 hodina. Schnutí druhé vrstvy před lepením obkladů a dlažeb cca 2-3 hodiny. Pro kontrolu dostatečné tloušťky naneste první vrstvu v tmavší barvě a druhou ve světlejší. Prosvitání tmavé barvy značí tenkou vrstvu. V místě styku stěn a/nebo podlah (kouty, rohy) vložte bandáž pro hydroizolace, např. Baumacol Strap, vnitřní roh Baumacol InCorner Plus, vnější roh Baumacol ExCorner Plus.
Upozornění a všeobecné pokyny	■ Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C anebo přesáhnout +25 °C. ■ Výrobek je citlivý na mráz, neskladovat ani nepřepravovat při teplotách pod +5 °C. ■ Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. ■ Chránit před průvanem, přímým sluncem a rychlým vysycháním podkladu. ■ Nepřimíchávat žádné jiné materiály. ■ Lepení obkladů, dlažeb možné po cca 2-3 hodinách od aplikace druhé vrstvy (při teplotě + 20°C a 60 % rel. vlhkosti vzduchu). ■ Nepoužívat jako finální vrstvu. ■ Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) bezprostředně omýt dostatečným množstvím vody.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.