



Baumit BetoProtect

Antikorozní nátěr pro ochranu kovové výztuže.

Benefity

- Rychletuhnoucí antikorozní nátěr
- Účinná ochrana výztuže
- Těž jako kontaktní můstek na beton



Výrobek

Jednosložkový, vysoce zušlechtný antikorozní nátěr, na bázi cementu.

Složení

Cement, jemnozrnné kamenivo, přísady.

Vlastnosti

K okamžitému použití, snadno roztíratelný, rychle vytvrzující, s přiměřenou dobou zpracovatelnosti a vysokou přilnavostí k oceli i betonu. Také jako kontaktní můstek.

Použití

Pro ochranu výztuže proti korozi a jako kontaktní můstek pro následné nanášení opravné malty Baumit BetoPadding.

Technické údaje

Produkt	
Min. tloušťka vrstvy:	1 mm ve 2 pracovních krocích
Doba zpracování:	cca 90 min.

Varianta(y)	balení 2 kg
Vydatnost	cca 10 bm/balení
Spotřeba	cca 0.2 kg/bm při dvou nátěrech
Potřeba vody	cca 0.22 l/kg (=22%)

Způsob dodání

kbelík 2 kg, 1 paleta = 100 kbelíků = 200 kg

Skladování

V suchu na dřevěném roštu v originální balení 12 měsíců.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad	Podklad dle platných norem, čistý, dostatečně suchý, bez mrazu, prachu, soudržný, tvarově stabilní, bez oddělovacích se částic, zbavený zbytků odbedňovacích prostředků anebo mastnoty.
Příprava podkladu	Vhodný na: Všechny běžné stavební minerální podklady jako např. na beton, potěr, atp. Ocel musí být zbavena rzi. Příprava: Obnažené oceli zbavit rzi.
Zpracování	Míchání: Baumit BetoProtect zamíchat v čisté chladné vodě vhodným pomaluběžným míchadlem do homogenní hmoty bez žmolků (doba míchání cca 3 min.) Do již tuhnoucího materiálu nelze přimíchávat další množství vody. Nepřidávat žádné další materiály (např. nemrznoucí anebo urychlující přísady). Poměr míchání: cca 0,44 l vody na 2 kg Baumit BetoProtect Použití: Baumit BetoProtect nanášet štětcem ve dvou vrstvách na předem připravenou výztuž, zbavenou rzi. Před nanášením druhé vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 6 hodin. Celková vrstva musí být min. 1 mm.
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5°C.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.