



Baumit BioKalkColor

Jednosložková minerální barva na bázi vápna

Benefity

- Minerální nátěr na vápenné bázi
- Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísní
- Vhodná na vápenné a sanační omítky



Výrobek

Jednosložkový minerální barevný nátěr na vápenné bázi, velmi dobře zpracovatelný, s vysokou kryvostí. Pro použití v interiéru.

Složení

Vápno, minerální plniva, aditiva, voda.

Vlastnosti

Vysoká přilnavost k obvyklým minerálním podkladům, vysoká kryvost, bělost, vysoce paropropustný, snadno zpracovatelný, zvyšuje odolnost proti plísním, pozitivně reguluje klima v interiéru.

Použití

Pro všechny obvyklé povrchy stěn a stropů v interiéru, obzvláště v citlivých prostorech bytových staveb, domovů pro seniory, v mateřských školách, lékařských ordinacích a nemocnicích. Pro historické a památkově chráněné objekty také i v exteriéru.

Technické údaje

Produkt	
Stupeň lesku:	G3 matný
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd:	≤ 0.05 m

Varianta(y)	14 l
Vydatnost	cca 56 m ² /kbelík
Spotřeba	cca 0.25 l/m ² při dvou nátěrech

Kontrastní poměr (kryvost):	třída 2 při 7 m ² /l dle EN 13300
Klasifikace podle lesku:	tupě matný
Odolnost proti otěru za mokra:	třída 3
Hustota:	cca 1,35 kg/l
Podíl organických látek:	<5 %
Obsah VOC:	max. 0,3 g/l

*/ Spotřeba stanovena pro m² jemného, hladké asvislého podkladu. Souvisí též se specifickými vlastnostmi podkladu (např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod.) a klimatickými vlivy (např. teplota, vlhkost vzduchu apod.). V závislosti na konkrétních podmínkách doporučujeme stanovit přesnou spotřebu předem na referenční ploše.

Uvedené ukazatele jsou průměrné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin se mohou u dílčích dodávek lišit, aniž by byla ovlivněna jakost nebo vlastnosti výrobku.

Způsob dodání

kbelík 14 l, 1 paleta = 24 kbelíků = 336 l

Skladování	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 24 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
Bezpečnostní pokyny	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz , anebo na vyžádání u výrobce.
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, soudržný, únosný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Nesmí být vodoodpudivý. Nevhodné pro plastové, dřevěné a kovové podklady.
Příprava podkladu	Ověřit soudržnost stávajících vrstev. Nesoudržné (např. křehké barvy) a separační (např. odbedňovací přípravky) vrstvy musí být odstraněny. Silně nebo nerovnoměrně nasákové povrchy upravit přípravkem Baumit SanovaPrimer.
Zpracování	Obsah kbelíku před nanášením důkladně promíchat, nanášet malířskou štětkou. Skladba nátěru: 1-2 nátěry s ředěním max. 5-10 % (dle výchozí konzistence). Po cca 12 hodinách (při teplotě +20 °C a 65% rel. vlhkosti vzduchu) nátěr povrchově zasychá a je přetíratelný. Proschlý a zatížitelný je nátěr po cca 2 dnech. Tónování: 62 odstínů dle vzorníku Baumit Life
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Okolí natíraných ploch, zejména sklo, keramiku, obklady, lakované povrchy, přírodní i umělý kámen, břidlice a kovy chránit, např. zakrytím. Případné odstříky ihned omýt vodou. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary ani mlžné rozstřiky. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Vzhledem k alkalitě výrobku používejte ochranné brýle. Při zasažení očí ihned důkladně vyplachujte vodou. Při potřísnění pokožky ihned důkladně omývejte vodou.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.