

Baumit FinishSuperior

Bílá pastovitá stěrka pro vytvoření extra jemného povrchu v interiéru



Benefity

- **Extra jemný povrch**
- **Zpracovatelná ručně, strojově i válečkem**
- **Snadné broušení**

Výrobek Bílá pastovitá vyhlazovací stěrka . Zpracovatelná ručně, strojně i válečkem. Určená pro interiér.

Složení Minerální plnivo, polymerové disperze, speciální přísady.

Vlastnosti Snadno se nanáší, dobrá přilnavost k podkladu, extra bílá barva, matný povrch, krátká doba schnutí, snadno brousitelná.

Použití Určenápro interiér, na cementové, vápenocementové a sádrové omítky, pro sádrokartonové a sádrovláknité konstrukce v kvalitě Q3 - Q4, hladké betonové povrchy, stěny a stropy.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1.7 kg/dm^3
Obsah pevných látek:	min. 69 %
Min. tloušťka vrstvy:	0 mm
Max. tloušťka vrstvy:	3 mm pro aplikaci jedné vrstvy, po úplném zaschnutí materiálu lze nanášet další vrstvy
Hodnota pH:	cca 9
Doba schnutí:	cca 3 hod při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 50 % a tl. vrstvy 1 mm

Varianta(y)	**kbelík 7 kg**	**kbelík 20 kg**
Vydatnost	cca 4.6 - 14 m^2/kbelík	cca 13.3 - 40 m^2/kbelík
Zrnitost	cca 0.1 mm	cca 0.1 mm
Spotřeba	cca 0.5 - 1.5 kg/m^2 (dle druhu a rovinnosti podkladu)	cca 0.5 - 1.5 kg/m^2 (dle druhu a rovinnosti podkladu)

Způsob dodání kbelík 7 kg, 1 paleta = 64 kbelíků = 448 kg
kbelík 20 kg, 1paleta = 24 kbelíků = 480 kg

Skladování V suchu, chladu, bez mrazu a v originálně uzavřeném obalu 12 měsíců.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku , který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Baumit, spol. s r.o.
CZ-250 01 Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz

Podklad

Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, výkvětů, soudržný, bez nesoudržných oddělujících se částic, mastnoty a nebo odbedňovacích přípravků. Nesmí být vodoodpudivý.
Vhodné podklady:
Obvyklé minerální podklady jako jsou vápenocementové sádrové omítky, beton, sádrokartonové a sádrovláknité desky.
Nevhodné podklady:
Umělé hmoty, kov, dřevo, nesoudržné nátěry.

Příprava podkladu

Větší nerovnosti povrchu, neaktivní spáry a prohlubně v předstihu vyplnit a vyrovnat např. pomocí stěrky Baumit FinishMax nebo sádrové stěrky BaumitFinoGrande.

Zpracování

Stěrkou hmotu nanášet přímo z originálního kbelíku na předem připravený podklad. K dosažení požadované konzistence lze dle potřeby zředit přidáním nepatrného množství vody (cca 1 %). Následně mírně promíchat a provést zkoušku zpracovatelnosti. Nanášet celoplošně, v rovnoměrné vrstvě pomocí nerezového hladítka a nebo strojově (metodou Airless), nebo pomocí válečku. Bezprostředně vyhladit nerezovým hladítkem a nechat vyschnout. Tloušťka jedné vrstvy by neměla přesáhnout 3 mm. Po vyschnutí sbrousit případné nerovnosti a důkladně zbavit prachu. Další vrstvu nanášet vždy po vyschnutí vrstvy předchozí.
U drsných povrchů očekávejte větší spotřebu materiálu. Doba schnutí se pohybuje v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy přibližně od 2 do 8 hodin.
Pro strojní aplikaci je vhodné např. zařízení Wagner PC 1030 s tryskou 4 mm, Graco T-MAX s tryskou 645, Wagner Heavy Coat 750 s tryskou TT3 velikosti 529, Storch ST Airless 1700 a 2000, PFT Swing L airless s tryskou 541, Stema Airless. Konfiguraci a nastavení strojů pro zpracování konzultujte s jejich výrobci na základě technických údajů zpracovávaného výrobku. Vyzrálou a suchou stěrku lze brousit brusným papírem zrnitosti ≥120. Aby se zabránilo vzniku skvrn v důsledku suchého broušení je potřeba dodržet minimální tloušťku stěrky 1 mm.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod+5 °C a nesmí překročit +30 °C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Vysoké teploty tuto dobu mohou nepřiměřeně zkrátit. Nevystavovat přímému slunečnímu záření, silnému větru anebo průvanu. Před nanášením každé další vrstvy anebo před prováděním výmalby musí být předchozí vrstva důkladně vyschlá. Až do úplného vyschnutí chránit před poškozováním. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.
Bezpečnostní opatření:
Okolí nanášené plochy, např. sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky, dřevo a kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky apoužité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.

Baumit, spol. s r.o.
CZ-250 01 Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz