



Baumit FinishSuperior

Bílá pastovitá sřterka pro vytvoření extra jemného povrchu v interiéru

Benefity

- Extra jemný povrch
- Zpracovatelná ručně, strojově i válečkem
- Snadné broušení



Výrobek

Bílá pastovitá vyhlazovací sřterka . Zpracovatelná ručně, strojně i válečkem. Určená pro interiéř.

Složení

Minerální plnivo, polymerové disperze, speciální přísady.

Vlastnosti

Snadno se nanáší, dobrá přilnavost k podkladu, extra bílá barva, matný povrch, krátká doba schnutí, snadno brousitelná.

Použití

Určená pro interiéř, na cementové, vápenocementové a sádrové omítky, pro sádrokartonové a sádrovláknité konstrukce v kvalitě Q3 - Q4, hladké betonové povrchy, stěny a stropy.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1.7 kg/dm ³
Obsah pevných látek:	min. 69 %
Min. tloušťka vrstvy:	0 mm
Max. tloušťka vrstvy:	3 mm pro aplikaci jedné vrstvy, po úplném zaschnutí materiálu lze nanášet další vrstvy
Hodnota pH:	cca 9
Doba schnutí:	cca 3 hod při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 50 % a tl. vrstvy 1 mm

Varianta(y)	kbelík 7 kg	kbelík 20 kg
Vydatnost	cca 4.6 - 14 m ² /kbelík	cca 13.3 - 40 m ² /kbelík
Zrnitost	cca 0.1 mm	cca 0.1 mm
Spotřeba	cca 0.5 - 1.5 kg/m ² (dle druhu a rovinnosti podkladu)	cca 0.5 - 1.5 kg/m ² (dle druhu a rovinnosti podkladu)

Způsob dodání

kbelík 7 kg, 1 paleta = 64 kbelíků = 448 kg
kbelík 20 kg, 1 paleta = 24 kbelíků = 480 kg

Skladování

V suchu, chladu, bez mrazu a v originálně uzavřeném obalu 12 měsíců.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnost pokynů

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku , který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad	Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, výkvětů, soudržný, bez nesoudržných oddělovacích se částic, mastnoty a nebo odeběhovacích přípravků. Nesmí být vodoodpudivý.
	Vhodné podklady: Obvyklé minerální podklady jako jsou vápenocementové sádrové omítky, beton, sádkartonové a sádrovláknité desky. Nevhodné podklady: Umělé hmoty, kov, dřevo, nesoudržné nátěry.
Příprava podkladu	Větší nerovnosti povrchu, neaktivní spáry a prohlubně v předstihu vyplnit a vyrovnat např. pomocí stěrky Baumit FinishMax nebo sádrové stěrky BaumitFinoGrande.
Zpracování	Stěrkou hmotu nanášet přímo z originálního kbelíku na předem připravený podklad. K dosažení požadované konzistence lze dle potřeby zředit přidáním nepatrného množství vody (cca 1 %). Následně mírně promíchat a provést zkoušku zpracovatelnosti. Nanášet celoplošně, v rovnoměrné vrstvě pomocí nerezového hladítka a nebo strojově (metodou Airless), nebo pomocí válečku. Bezprostředně vyhladit nerezovým hladítkem a nechat vyschnout. Tloušťka jedné vrstvy by neměla přesáhnout 3 mm. Po vyschnutí sbrousit případné nerovnosti a důkladně zbavit prachu. Další vrstvu nanášet vždy po vyschnutí vrstvy předchozí. U drsných povrchů očekávejte větší spotřebu materiálu. Doba schnutí se pohybuje v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy přibližně od 2 do 8 hodin. Pro strojní aplikaci je vhodné např. zařízení Wagner PC 1030 s tryskou 4 mm, Graco T-MAX s tryskou 645, Wagner Heavy Coat 750 s tryskou TT3 velikosti 529, Storch ST Airless 1700 a 2000, PFT Swing L airless s tryskou 541, Sterma Airless. Konfiguraci a nastavení strojů pro zpracování konzultujte s jejich výrobcí na základě technických údajů zpracovávaného výrobku. Vyzrálou a suchou stěrku lze brousit brusným papírem zrnitosti ≥ 120. Aby se zabránilo vzniku skvrn v důsledku suchého broušení je potřeba dodržet minimální tloušťku stěrky 1 mm.
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod $+5^{\circ}\text{C}$ a nesmí překročit $+30^{\circ}\text{C}$. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Vysoké teploty tuto dobu mohou nepřiměřeně zkrátit. Nevystavovat přímému slunečnímu záření, silnému větru anebo průvanu. Před nanášením každé další vrstvy anebo před prováděním výmalby musí být předchozí vrstva důkladně vyschlá. Až do úplného vyschnutí chránit před poškozením. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Bezpečnostní opatření: Okolí nanášené plochy, např. sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky, dřevo a kovy musí být chráněné, eventuální odstříky apoužité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.