



# Baumit FinoGrande

Finální stěrkový tmel



## Benefity

- Pro tloušťky 2-6 mm
- Na sádkarton, beton i jádrové omítky
- Snadné broušení, dokonale hladké povrchy

## Výrobek

Minerální sádkový stěrkový tmel k úpravě povrchů stěn a stropů v interiéru.

## Složení

Jemně mletá sádra, zušlechťující přísady.

## Vlastnosti

Snadná dosažitelnost hladkých a rovných povrchů stěn a stropů v interiéru. Velmi jemná, přírodně bílá stěrka, snadno zpracovatelná a dobře broušitelná.

## Použití

K celoplošné úpravě povrchů stěn a stropů z monolitického i prefabrikovaného betonu, sádkových a vápenocementových pokladních omítek nebo sádkartonových desek v interiéru. Zejména vhodná pro stěrkování a dodatečné opravy sádkových omítek. Dokonalý podklad pod malbu.

K vyplňování a uzavírání spár povrchů stěn a stropů z betonu, minerálních omítek, sádkartonových desek a dalších obdobných materiálů suché výstavby. Vhodná také pro renovaci původních povrchů.

Nepoužívat do prostorů se zvýšenou vnitřní vlhkostí anebo s kondenzací vodní páry, ani jako podklad pod obklady.

## Technické údaje

Produkt	
Klasifikace:	B2/20/2 dle EN 13279-1:2005
Min. tloušťka vrstvy:	2 mm
Max. tloušťka vrstvy:	6 mm
Doba zpracovatelnosti:	cca 60 min.
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 920 kg/m <sup>3</sup>

Varianta(y)	pytel 20 kg
Vydatnost	cca 10 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 2 mm
Spotřeba	cca 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Potřeba vody	cca 10 l/20kg pytel



## Způsob dodání

pytel 20 kg, 1 paleta = 54 pytlů = 1080 kg

## Skladování

V suchu, chladnu, chráněné proti vlhku a mrazu, na dřevěném roštu v uzavřeném originálním balení 9 měsíců.

<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
<b>Bezpečností pokyny</b>	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> , anebo na vyžádání u výrobce.
<b>Podklad</b>	Musí vyhovovat platným normám, být čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, zbavený prachu a dalších nečistot. Nesmí být vodoodpudivý.
<b>Příprava podkladu</b>	<p>Hladké betonové povrchy se doporučuje v předstihu upravit vhodným kontaktním můstkem, např. Baumit BetonKontakt, technologická přestávka min. 12 hodin. Vlhkost betonu musí dosahovat <math>\leq 3\%</math>. Nasákavé a nerovnoměrně nasákavé podklady, např. pórobeton, porézní omítky a stěrky upravit základním nátěrem Baumit Grund, technologická přestávka min. 12 hodin, další podrobnosti v technickém listu výrobku.</p> <p>U nově provedených omítkových podkladů zajistit dostatečné vyvrání (min. 10 dní/ 10 mm tloušťky vrstvy).</p> <p>Původní nátěry sbrousit, nesoudržné a odlupující se vrstvy kompletně odstranit.</p> <p>Renovované původní podklady se sníženou anebo nerovnoměrnou nasákavostí (lesklé, hladké povrchy) v předstihu upravit vhodným kontaktním můstkem, např. Baumit SuperPrimer, s technologickou přestávkou 2-3 hodiny, další podrobnosti v technickém listu výrobku.</p> <p>Sádrokartonové desky v dostatečném předstihu upravit základním nátěrem Baumit SuperPrimer. Před nanesením sádrové stěrky Baumit FinoGrande musí být penetrační nátěr suchý a nelepivý (tj. zpravidla cca po 30 minutách, platí při teplotě cca +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu cca 60 %).</p> <p>Veškeré kovové prvky (kovové rámy, kotvy, zábradlí, mřížky) chránit před bezprostředním kontaktem se sádrovou hmotou a zabránit tak jejich korozi, doporučuje se používat materiály upravené pozinkováním.</p> <p>Nepoužívat na dřevěné ani kovové podklady, umělé hmoty, na olejové, křehké a vápenné nátěry anebo hliněné omítky.</p> <p>Před zahájením prací se doporučuje provést referenční zkušební plochu k ověření výsledného vzhledu povrchu.</p>
<b>Zpracování</b>	<p><b>Ruční zpracování:</b></p> <p>Míchání:</p> <p>Obsah 20 kg pytle do vhodné nádoby s cca 10 l vody a ponechat 3-5 minut vsáknout, následně zamíchat pomocí elektrického pomaloběžného míchadla do krémovité hmoty bez žmolků a hrudek. Nepřimíchávat žádné další materiály. Jiný poměr záměsové vody a suché směsi nepříznivě ovlivňuje vlastnosti hmoty, tuhnutí a konečnou pevnost. Vyšší otáčky míchacího nástroje mohou způsobit vznik nežádoucích vzduchových bublin. Čerstvě zamíchanou hmotu zpracovat do cca 60 min.</p> <p>Na podklad nanášet nerezovým hladítkem v tloušťce vrstvy 2-6 mm. Po zatuhnutí, avšak na ještě vlhký podklad (po cca 2-12 hod. v závislosti na tloušťce, teplotě a vlhkosti) nanést v mírně řidší konzistenci tenkou vrstvu stěrky a bezprostředně povrch upravit vyhlazením gletovací špachtlí. Výsledný povrch lze také dosáhnout i přebroušením.</p> <p><b>Strojové zpracování:</b></p> <p>Na podklad nanést vhodným strojním zařízením, např. PFT Ritmo Power Coat a poté ručně vyrovnat hladítkem nebo špachtlí.</p>
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	<p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5°C. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.</p> <p>U sádrových hmot je nezbytné v prvních 14 dnech zajistit dostatečně intenzivní a pravidelné nárazové větrání, pro zabránění vytvoření sklovité nesavé vrstvičky na jejich povrchu. V průběhu zrání a vysychání omítky je také třeba zabránit jejímu dodatečnému zvlhnutí (např. kondenzací vzdušné vlhkosti z následně prováděných potěrů, zatečením, z mokrého zdiva apod.). V zimních měsících se doporučuje opakované krátké nárazové větrání se současným temperováním topným systémem. Nutný pozvolný náběh topného systému. Před každou další povrchovou úpravou, např. malbou, musí být stěrka důkladně vyschlá a dle druhu povrchové úpravy i opatřena odpovídajícím základním (penetračním) nátěrem. Bez důkladné předchozí úpravy vhodným kontaktním můstkem se nedoporučuje sádrové povrchy upravovat silikátovými nátěrovými hmotami (s pojivem na bázi draselného vodního skla).</p>

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.