



# Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád



## Benefity

- K ošetření fasád napadených řasami a plísněmi
- Vyvážené spektrum účinných látek
- Snadno zpracovatelný

## Výrobek

K přímému použití připravený vodný roztok k ošetření povrchů fasád a stěn napadených houbami a/nebo řasami.

## Složení

Voda, algicidní (hubící řasy) a fungicidní (hubící houby) látky. (Účinné látky: kvartérní amoniové sloučeniny, izothiazol derivát.)

## Vlastnosti

Vodný roztok s vyváženým spektrem ochranných látek ničících mikroorganismy, jako jsou např. houby a řasy. Kromě hubicího účinku, brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem.

## Použití

K ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami a/nebo houbami. Pro akutní napadení i preventivní ochranu v exteriéru.

## Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1 kg/dm <sup>3</sup>
Barva:	průhledná

Varianta(y)	kanystr 5 l
Vydatnost	cca 50 m <sup>2</sup> /kanystr - 100 m <sup>2</sup> /kanystr v závislosti na podkladu
Spotřeba	cca 0.05 l/m <sup>2</sup> - 0.1 l/m <sup>2</sup> v závislosti na podkladu

## Způsob dodání

kanystr 5 l, 1 paleta = 128 kanystrů = 640 l

## Skladování

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 18 měsíců.

## Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

## Bezpečnostní pokyny

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na [www.baumit.cz](http://www.baumit.cz), anebo na vyžádání u výrobce.

## Příprava podkladu

Plochu fasády očistit vodou pomocí tlakové myčky (vodní paprsek trysky směřovaný z dostatečné vzdálenosti a pod úhlem, tlak max. 200 bar). Silné znečištění odstranit za mokra pomocí vhodného kartáče. Povrch nechat dostatečně vyschnout.

## Zpracování

1. Baunit FungoFluid nanášet neředěný malířskou štětkou až do úplného nasycení podkladu. Doporučuje se aplikovat mimo dobu přímého slunečního osvětlení a za vlhkého počasí, avšak nikoli za deště. Zajistit vyschnutí min. 12 hodin, ochránit před deštěm a přímým sluncem.
2. Následuje druhá vrstva nátěru Baunit FungoFluid, opět nanášená štětkou do úplného nasycení podkladu. Zajistit vyschnutí min. 12 hodin, ochránit před deštěm a přímým sluncem. Případné organické zbytky, mechy a lišejníky, lze následně odstranit tlakovou vodou anebo mechanicky kartáčem.
3. Po důkladném vyschnutí plochu opatřit ochranným fasádním nátěrem Baunit StarColor, příp. Baunit SilikonColor s obsahem zvýšené protiplísňové přísady (s dodatečnou algicidní a fungicidní výbavou).

## Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Kombinace s jinými sanačními prostředky může snížit výsledný účinek přípravku Baunit FungoFluid. Při práci se sanačním nátěrem Baunit FungoFluid používat vhodné osobní ochranné prostředky. Prostředek je především určen k zajištění preventivní ochrany a zpomalujícího účinku růstu řas a plísní. Trvalou ochranu proti napadení mikrobiotických organismů nelze zaručit. I přes důkladné a pečlivé ošetření nelze opakované napadení fasády mikroorganismy zcela vyloučit. Stav životního prostředí (rizika napadení), klimatické podmínky (teplota, vlhkost) a fyzikální vlastnosti (tepelná vodivost) zajišťují optimální životní podmínky pro bujení těchto mikroorganismů. Prostředky obsažené v nátěrových hmotách mohou tyto procesy v čase pouze oddálit, nikoliv však zcela zastavit.

---

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.